



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРСА ЕВРАЗИЯ»

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ЧУДОВО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

174210, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Восстания, 10

тел/факс (81665) 46 180 / (812) 313 72 63

ИНН 7810316291

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории: № 460/145-2020 ОСЦИ от 25.11.2020

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 1327 от «14» сентября 2023 г.

НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ URSA

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сведения об изделиях

Наименование изделий: URSA GEO M11Ф-18000-1200-50
Марка изделия: 40 RAU
Номер партии: 1327
Дата выпуска: 14.09.2023
Количество изделий в партии, м³: 362,9
Нормативная документация на изделия: ТУ 23.99.19-016-71451657-2019
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)

Сведения о сертификации

	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Дата окончания действия
1	Сертификат соответствия ТР о требованиях пожарной безопасности	RU C-RU.AЮ64.B.00160/19	28.05.19	27.05.24
2	Декларация о соответствии	РОСС RU Д-RU.PA01.B.64397/20	30.12.20	29.12.25
3	Экспертное заключение ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии	№ 1197 г/2019	22.05.19	-

Результаты испытаний

	Наименование показателя	Метод испытания	Ед. изм.	Норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид изделия	ГОСТ 17177	-	N	N
2	Теплопроводность λ_{10}	ГОСТ 7076	Вт/мК	-	0,040
3	Декларируемая теплопроводность λ_D	ГОСТ 31925	Вт/мК	$\leq 0,040$	0,040
4	Декларируемое термическое сопротивление R_D	ГОСТ 7076 ГОСТ 31924 ГОСТ 32314	м ² К/Вт	$\geq 1,25$	1,25
5	Длина	ГОСТ EN 822	мм	$\pm 1,5 \%$	18100
6	Ширина	ГОСТ EN 822	мм	$\pm 1,5 \%$	1202
7	Толщина	ГОСТ EN 823	мм	-5% или - 5мм / +15% или +15мм	57
8	Плотность	ГОСТ 17177	кг/м ³	10÷13	11,4
9	Отклонение от прямоугольности	ГОСТ EN 824	-	-	-
10	Отклонение от плоскостности	ГОСТ EN 825	-	-	-

Заключение:

Настоящая партия изделий соответствует требованиям нормативной документации:
ТУ 23.99.19-016-71451657-2019 и ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008).

Все сертификаты, заключения, свидетельства и рекомендации по применению размещены на сайте ursa.ru.

Декларируемое термическое сопротивление R_D допускается определять расчетом с учетом номинальной толщины изделия и соответствующего значения теплопроводности $\lambda_{90/90}$ в соответствии с ГОСТ 32314-2012 (пункт. 4.2.1).

Пункт 9 предназначен только для изделий марок 31 PN и 31 PN ER в соответствии с ГОСТ 32314-2012 (таблица В.1).

Пункт 10 предназначен только для изделий марок 31 PN и 31 PN ER в соответствии с ГОСТ 32314-2012 (таблица В.1).

Гарантийный срок хранения с момента изготовления изделий составляет 12 месяцев; для марок 44 RN, 41 RN длиной 8350 мм и 40 RN длиной 10000 мм – 6 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям технических условий.

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, раздельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. При хранении без транспортных пакетов плиты должны иметь горизонтальное положение. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля плит не должна превышать 3,2 м, рулонов – 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м в высоту.

Начальник лаборатории

Инженер по качеству

