



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00688

017429

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001.
Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г., Муниципальный
округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение 1, ком. 17-18.
Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001.
Адрес производства: 142180, Московская обл., городской округ Подольск, мкр.
Климовск, ул. Ленина, д. 1. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ЛБ01 до 23.01.2026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие на основе состава
огнезащитного марки «Огнетитан-Р» на основе органического растворителя,
изготовленное по ТУ 20.30.12-020-03495485-2020 и нанесенное в соответствии с
Технологическим регламентом по нанесению и применению № 020-ГИ.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям, которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 г., №123-ФЗ;
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения
огнезащитной эффективности», группа огнезащитной
эффективности (см. на бланках № 013758, № 013759).

код ОКПД2
20.30.12.120
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований (анализа) №№ 01225/ЕМ-16 – 01235/ЕМ-16
от 25.10.2022 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ЛБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.12-020-03495485-2020, сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ ST.RU.0001.P42545 от 03.04.2020 года, выдан ОС ООО «Гарантия
Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.10.2022 г. по 24.10.2027 г.

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00688

013758

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,70 мм. (расход состава, не менее 0,91 кг/м.2 без учета потерь) имеет 7-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 15 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,86 мм. (расход состава, не менее 1,12 кг/м.2 без учета потерь) имеет 6-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 30 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 5,80 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,48 мм. (расход состава, не менее 0,62 кг/м.2 без учета потерь) имеет 7-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 30 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 1,00 мм. (расход состава, не менее 1,30 кг/м.2 без учета потерь) имеет 5-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 45 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 12,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,50 мм. (расход состава, не менее 0,65 кг/м.2 без учета потерь) имеет 5-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 45 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 2,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 1,50 мм. (расход состава, не менее 1,94 кг/м.2 без учета потерь) имеет 4-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 60 минут)

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ01.Н.00688

013759

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 12,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,50 мм. (расход состава, не менее 0,65 кг/м.2 без учета потерь) имеет 4-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 60 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 6,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 2,45 мм. (расход состава, не менее 3,19 кг/м.2 без учета потерь) имеет 3-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 90 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 12,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 0,90 мм. (расход состава, не менее 1,17 кг/м.2 без учета потерь) имеет 3-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 90 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 6,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 3,25 мм. (расход состава, не менее 4,23 кг/м.2 без учета потерь) имеет 2-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 120 минут)
	при испытании на балке с приведённой толщиной металла 12,00 мм., покрытых ранее грунтовкой ГФ-021 толщиной слоя 0,05 мм. и толщине сухого слоя огнезащитного покрытия «Огнетитан-Р» - 1,75 мм. (расход состава, не менее 2,28 кг/м.2 без учета потерь) имеет 2-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 120 минут)

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

