



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Акционерное общество

«ПАВЛОВСК НЕРУД»

396446 Воронежская обл, Павловский р-он, с
Елизаветовка

MSRDS RU.DT.01.30

срок действия с 14.02.2022 г. по 13.02.2025 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 142

Выдан «11» марта 2022 г

1. Щебень из плотных горных пород (гранитов) фракции свыше 20 до 40 мм
2. ГОСТ 8267-93 *шурово, колеснический*
3. *г.п.п.м. А.А. Грант-материал*
4. Дата отгрузки «11» 03.2022 г. кол-во 1671 тонн 000 м
5. № партии 031499 № накладной 70 031499

6. Результаты лабораторных испытаний:

6.1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наиб.	0,5 (d наиб. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
20	30	40	50	
Полные остатки на ситах, % по массе	91,4	55,5	9,4	0,0

6.2. Содержание:

- 6.2.1. зёрен пластинчатой и игольчатой формы 20,4 3 группа %
6.2.2. пылевидных илистых и глинистых частиц 0,60 в том числе глины в комках 0,0 %
6.2.3. зёрен слабых пород 0,0 %
6.2.4. вредных компонентов: см. приложение %

6.3. Марка щебня по дробимости 1400

6.4. Марка щебня по истираемости HI

6.5. Марка щебня по морозостойкости F 300

6.6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объемные 1,36 т/м³

6.7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 265,7 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 88п от 31.01.2022)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

6.8. Устойчивость структуры щебня против распада 0,27 %

Заключение: щебень фр. 20-40 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК

Скучатов Е.А.

«ВЕРНО»

Главный бухгалтер
Т.В. Кандаурова

Приложение к паспорту продукции № _____ протокол № 392/21 от 19.03.2021 г.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	4,33 ммоль/л
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO ₃	1,5% по массе	0,10 % по массе
Пирит	4 % по массе	0,20 % по массе
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	4,7%
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	0,02 %
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	0,0% по массе
Уголь и древесные остатки	1% по массе	0,0% по массе
Оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	0,01 %

Контрольный мастер ОТК _____

Скуратова Е.А.

«ВЕРНО»
Главный бухгалтер
Т.В. Кандаурова

