

**СЕВЕРНЫЙ
ГОРОД**

Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. **КПП:** 784201001. **ОГРН:** 1177847138523. **ОКПО:** 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. **Е-mail:** info@sev-go.srb.ru. **Сайт:** www.sev-go.srb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. **Банк:** Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. **БИК:** 044030786.

Утверждаю

Начальник ИЛ

ООО "ИЛ Северный

Город"

Изотов Р.И.

Свидетельство об аккредитации №РУ.АСК.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика:

ООО «ШЕЛПРОК»

Дата проверки: 17 марта 2026 г.

Протокол №33/УЗК от 17.03.2026

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Мастер зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПП С5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1



Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-4	16	1680	НДНО	Годен
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-5	30	700	НДНО	Годен
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-1 с 2К2-1 в/о А/10 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-6	30	700	НДНО	Годен
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-7	16	1680	НДНО	Годен

Выполнил _____

Протокол №33/ЭК от 17.03.2026 г.

8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-8	30	700	НДНО	Голен
9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-9	30	700	НДНО	Голен
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-10	16	1680	НДНО	Голен
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-11	30	700	НДНО	Голен
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-4 с 2К2-2 в/о А/12-13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-12	30	700	НДНО	Голен
13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-13	16	1680	НДНО	Голен
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-14	30	700	НДНО	Голен
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-4 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-15	30	700	НДНО	Голен

Выполнил

Протокол №33/УЗК от 17.03.2026 г.

16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-16	16	1680	НДНО	Голен
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-17	30	700	НДНО	Голен
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-1 с 2К2-2 в/о А/13 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-18	30	700	НДНО	Голен
19	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-19	16	1680	НДНО	Голен
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-20	30	700	НДНО	Голен
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-5 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-21	30	700	НДНО	Голен
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-22	16	1680	НДНО	Голен
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-23	30	700	НДНО	Голен


Выполнил

Протокол №33/УЗК от 17.03.2026 г.

24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б2-2 с 2К2-5 в/о А/13-14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-24	30	700	НДНО	Годен
25	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-25	16	1680	НДНО	Годен
26	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-26	30	700	НДНО	Годен
27	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-6 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-27	30	700	НДНО	Годен
28	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-28	16	1680	НДНО	Годен
29	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-29	30	700	НДНО	Годен
30	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-5 с 2К2-2 в/о А/14 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	33-СТ-30	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил




Контроль проводил



Карпов А.А.